

Стандартная спецификация на:
Активированный древесный уголь БАУ-МФ

Technical Data Sheet
Absorbent Carbon BAU-MF

Страна происхождения: Россия

Origin: Russia

Вид упаковки:

Type of packaging

10 кг - бумажные мешки
15 кг - полипропиленовые мешки
350кг - биг - бэги

10 Kg-Paper Bags
15 Kg - HDPE Bags
350 Kg-HDPE Jumbo Bags

Показатель / Parameter	Стандартное значение / Standart Value
Фракционный состав / Particle Size	1,5 - 0,5 мм
Насыпная плотность	не более 240 г/дм ³
Адсорбционная активность по йоду	не менее 60%
Массовая доля влаги	не более 10%
Массовая доля золы	не более 5%

Соответствие стандартам:

Полное соответствие ГОСТу 6217-74 - Уголь активированный древесный дробленый

Завод по производству сорбентов Экофрешкарбон

ООО "Татэлектроснаб"

420132, Россия, Республика Татарстан, г.Казань

ул. Фатыха Амирхана, 18/41 офис 202

+7 (843) 297-55-56

[Email: Sales@ecofreshcarbon.ru](mailto:Sales@ecofreshcarbon.ru)

www.ecofreshcarbon.ru