

Стандартная спецификация на: Полукоксовый карбюризатор	Technical Data Sheet Charcoal Carburizer
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Страна происхождения: Россия	Origin: Russia
-------------------------------------	-----------------------

Вид упаковки: 30кг - полипропиленовые мешки с целлофановым вкладышем	Type of packaging 30Kg-HDPE Bags
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Показатель / Parameter	Стандартное значение / Standart Value	
	Русский	English
Гранулометрический состав / Particle Size	10 мм - 2,5 мм	10 mm - 2,5 mm
Массовая доля углекислого бария / Mass share of barium carbonate	10-15%	10-15%
Массовая доля углекислого кальция / Mass share of calcium carbonate	не более 3%	3% max
Массовая доля общей серы / Mass fraction of total sulfur	не более 0,35%	0,35% max
Влажность / Moisture	не более 6%	6% max
Стандарт / Standart	ГОСТ 5535-76	GOST 5535-76

Дополнительно:

- По согласованию с потребителем возможно уменьшение массовой доли углекислого бария в составе;
- Срок годности - 1 год с даты производства.

Требования к безопасности:

- Помещения в которых проводят работу с полукоксовым карбюратором, должны быть оборудованы приточно - вытяжными вентиляционными установками общего и местного назначения;
- При работе с карбюратором необходимо соблюдать требования правил и норм охраны труда;
- Работу с карбюратором необходимо проводить в спецодежде, применяя средства индивидуальной защиты;
- Образующаяся при производстве и применении карбюратора древесноугольная пыль пожароопасна и имеет нижний концентрационный предел воспламеняемости в воздухе 128 г/м³

**Завод по производству сорбентов Экофрешкарбон
ООО "Татэлектроснаб"**

420132, Россия, Республика Татарстан, г.Казань
ул. Фатыха Амирхана, 18/41 офис 202
+7 (843) 297-55-56