



<b>Стандартная спецификация на:</b> Сульфоуголь СК	<b>Technical Data Sheet</b> Sulfonated SK
---	--

<b>Страна происхождения:</b> Россия	<b>Origin:</b> Russia
-------------------------------------	-----------------------

<b>Вид упаковки:</b> 30кг - полипропиленовые мешки с целлофановым вкладышем	<b>Type of packaging</b> 30Kg-HDPE
--	---------------------------------------

<b>Показатель / Parameter</b>	<b>Стандартное значение / Standart Value</b>	
	<b>Русский</b>	<b>English</b>
Гранулометрический состав / Particle Size	1,25 мм - 0,5 мм	1,25 mm - 0,5 mm
Динамическая обменная емкость / Dynamic exchange capacity	268 мг*моль/дм3	268 mmol/dm3
Влажность / Moisture	35±5%	35±5%
Стандарт / Standart	ГОСТ 5696-74	GOST 5696-74

**Дополнительно:**

- Фильтрат не дает мутности и не способен к окрашиванию;
- Сертификат соответствия ГОСТ Р РОСС RU.АГ99.НО7958 №2114685.

**Требования к безопасности:**

- Сульфоуголь с особо активной пористой структурой, зависящей от природы исходного угля, при контакте с воздухом способен к самовозгоранию;
- При хранении сульфоугля необходимо регулярно контролировать температуру внутри штабеля. При обнаружении греющихся мешков за штабелем должно быть установлено ежедневное наблюдение. Если температура внутри штабеля достигает 45 °С, мешки из штабеля раскладывают высотой в один ряд до полного охлаждения. Затем их складывают в отдельный штабель высотой не более шести мешков;
- Пыль сульфоугля может вызывать раздражение органов дыхания, зрения и кожи человека;
- Работу с сульфоуглем следует проводить в очках и респираторах, после окончания работы с сульфоуглем необходимо принять гигиенический душ.

**Завод по производству сорбентов Экофрешкарбон**

**ООО "Татэлектроснаб"**

420132, Россия, Республика Татарстан, г.Казань

ул. Фатыха Амирхана, 18/41 офис 202

+7 (843) 297-55-56

[Email: Sales@ecofreshcarbon.ru](mailto:Sales@ecofreshcarbon.ru)

[www.ecofreshcarbon.ru](http://www.ecofreshcarbon.ru)