



Стандартная спецификация на: Сульфуголь СК	Technical Data Sheet Sulfonated SK
--	--

Страна происхождения: Россия	Origin: Russia
-------------------------------------	-----------------------

Вид упаковки: 30кг - полипропиленовые мешки с целлофановым вкладышем	Type of packaging 30Kg-HDPE
--	---------------------------------------

Показатель / Parameter	Стандартное значение / Standart Value	
	Русский	English
Гранулометрический состав / Particle Size	1,25 мм - 0,5 мм	1,25 mm - 0,5 mm
Динамическая обменная емкость / Dynamic exchange capacity	268 мг*моль/дм3	268 mmol/dm3
Влажность / Moisture	35±5%	35±5%
Стандарт / Standart	ГОСТ 5696-74	GOST 5696-74

Дополнительно:

- Фильтрат не дает мутности и не способен к окрашиванию;
- Сертификат соответствия ГОСТ Р РОСС RU.АГ99.НО7958 №2114685.

Требования к безопасности:

- Сульфуголь с особо активной пористой структурой, зависящей от природы исходного угля, при контакте с воздухом способен к самовозгоранию;
- При хранении сульфогля необходимо регулярно контролировать температуру внутри штабеля. При обнаружении греющихся мешков за штабелем должно быть установлено ежедневное наблюдение. Если температура внутри штабеля достигает 45 °С, мешки из штабеля раскладывают высотой в один ряд до полного охлаждения. Затем их складывают в отдельный штабель высотой не более шести мешков;
- Пыль сульфогля может вызывать раздражение органов дыхания, зрения и кожи человека;
- Работу с сульфуголем следует проводить в очках и респираторах, после окончания работы с сульфуголем необходимо принять гигиенический душ.

Завод по производству сорбентов Экофрешкарбон

ООО "Татэлектроснаб"

420132, Россия, Республика Татарстан, г.Казань

ул. Фатыха Амирхана, 18/41 офис 202

+7 (843) 297-55-56

[Email: Sales@ecofreshcarbon.ru](mailto:Sales@ecofreshcarbon.ru)

www.ecofreshcarbon.ru